



Descripción:

Han sido diseñadas para ser utilizadas como barrera térmica contra el calor irradiado para la aislación de techos y paredes en la industria de la construcción, especialmente en países con climas tropicales y con alta humedad y lluvia.



Presentación:

DETALLE	DESEMPEÑO	UNIDAD	MÉTODO DE PRUEBA
Longitud (+/-0.5%)	200	m	
Ancho	1200	mm	
Espesor (+/-10%)	0.01	mm	
Unidad de peso	85	g/m ²	ASTM D646
Fuerza de Estallido	40	N	ASTM D774
Esfuerzo de Rotura	139 (deformación) 65 (trama)	N/25mm	ASTM C1136
Reflectividad	95	%	
Resistencia a la temperatura	todavía queda suave	-29C - 66C, 24h	ASTM C1263
Resistencia a la humedad	sin capas	24h	
Permeabilidad	1.15	NG/N-S	ASTM E-96



Jr. Chávez Tueros 1296, Urb. Chacra Ríos Sur, Lima 1



(01) 7141610



996507370



ventas@gerdipac.com.pe

www.gerdipac.com.pe