



Descripción:

- Están diseñadas para sofocar el fuego, proteger el entorno ante cambios de temperatura debido a la resistencia del tejido, pudiendo trabajar en rangos de temperatura de hasta 550°C. Resistente a ácidos o aceites orgánicos y para utilizar como aislamientos eléctricos, acústicos, térmicos... y aplicaciones para la industria.



Características :

SR	PRUEBA DE ARTÍCULOS		TELA DE FIBRA DE VIDRIO (HT800)
1	tejido		Satin
2	hilo	deformación	CC11 48 2X3
		trama	CC11 48 2X3
3	color		marrón dorado
4	proceso		tratado térmicamente
5	Construcción de fábrica		90x65 ENDS/5CM
6	ancho		1000mm
7	espesor		1mm +/- 0.1mm
8	peso		840+-20g/m2
9	Resistencia a la tracción (N/2.5cm)	deformación	4300
		trama	2800
10	Temperatura de servicio		550 °C

TELA DE FIBRA DE VIDRIO			
1	Fábrica básica	tipo	HT3788
		trama	PLATIN
2	anchura		100cm/150cm 40inch/59inch
3	espesor		1.7 mm 0.07 inch
4	estilo de cobertura		heat treated
5	peso total		1700 g/m2 50 oz/yd2
6	Resistencia a la tracción min	Deformación Trama	>3760 N/25MM >836 lbs/inch
			>2080 N/25MM >4621 lbs/inch
7	Temperatura de servicio		550 °C

