



Construcción:

- La resistencia de la silicona al metal fundido líquido, en forma continua le permite trabajar como una pantalla al soldar para proteger al personal y equipos sensibles en la proximidad de trabajos a altas temperaturas. Hecho principalmente (96%) de un compuesto de Silicona (SiO_2 1600 °C) de alto punto de fusión, es también sumamente resistente a varios ácidos corrosivos. ST600 tiene una resistencia continua a temperaturas de 1200 °C y puede proporcionar una resistencia eficaz hasta 1600 °C para chispas intermitentes fundidas.

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Densidad	600 gr/m ²
Temperatura	1100 °C
Contenido de Silica	96%
Patrón de tejido	8H Satin
Resistencia a la tracción	Deformación: 2600 N/50 mm +-7% Trama: 1950 N/50 mm +-7%
Color	Dorado
Espesor	0.65 mm +-0.7%
Ancho	0.91 mt
Largo	46 mt

